日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

24.06.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月12日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-066699

[ST. 10/C]:

[JP2003-066699]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社ブリヂストン

REG'D 08 AUG 2003

WIPO PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 7月25日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

P238068

【提出日】

平成15年 3月12日

【あて先】

特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】

B60C 9/20

【発明の名称】

空気入りラジアルタイヤ

【請求項の数】

. 12

【発明者】

【住所又は居所】

東京都小平市小川東町3-1-1 株式会社 ブリヂス

トン 技術センター内

【氏名】

山口 裕二

【発明者】

【住所又は居所】

東京都小平市小川東町3-1-1 株式会社 ブリヂス

トン 技術センター内

【氏名】

鶴田 誠

【特許出願人】

【識別番号】

000005278

【氏名又は名称】

株式会社 ブリヂストン

【代理人】

【識別番号】

100072051

【弁理士】

【氏名又は名称】

杉村 興作

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

特願2002-188876

【出願日】

平成14年 6月28日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

074997

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9712186

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

空気入りラジアルタイヤ

【特許請求の範囲】

【請求項1】 トロイド状に延びる少なくとも1枚のプライからなるカーカスと、該カーカスのクラウン部外周側に位置し、コードをゴム被覆してなる少なくとも1枚のベルト層からなる主ベルトとを具える空気入りタイヤにおいて、

カーカスと主ベルトとの間に、実質上ラジアル配列した、初期伸びが0.2%以上の補強素子をゴム被覆してなる少なくとも1層のコード層からなる補強ベルトを配設することを特徴とする空気入りタイヤ。

【請求項2】 補強ベルトの幅がトレッド幅の35%以上で主ベルトの最大幅以下の範囲にある請求項1記載の空気入りタイヤ。

【請求項3】 主ベルトの最大幅がタイヤの断面幅の50~95%の範囲にある 請求項1又は2記載の空気入りタイヤ。

【請求項4】 前記主ベルトが、実質上周方向に沿って延びるコードを埋設した 少なくとも1枚の周方向ベルト層を有する請求項1~3のいずれか一項記載の空 気入りタイヤ。


【請求項5】 前記周方向ベルト層のコードが、波状またはジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延在する請求項4記載の空気入りタイヤ。

【請求項6】 前記主ベルトが、タイヤ赤道面に対し5~70°の角度で延在するコードを埋設した少なくとも1枚の傾斜ベルト層を有する請求項1~5のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。

【請求項7】 前記主ベルトが、少なくとも2枚の傾斜ベルト層を有し、これらの傾斜ベルト層のうち、隣接する少なくとも2枚の傾斜ベルト層は、コードがタイヤ赤道面を挟んで互いに交差する交差ベルトである請求6記載の空気入りタイヤ。

【請求項8】 交差ベルトを構成する傾斜ベルト層は、それぞれタイヤ赤道面に対し10~40°の角度で延在するコードを持つ請求項7記載の空気入りタイヤ

【請求項9】 タイヤの断面幅が300mm以上である請求項1~8のいずれか



【請求項10】 偏平率が70%以下の重荷重用ラジアルタイヤである請求項1~9のいずれか1項記載の空気入りタイヤ。

【請求項11】 補強ベルトを構成する補強素子は有機繊維である請求項1~1 0のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。

【請求項12】 補強ベルトを構成する補強素子はスチールである請求項 $1\sim 1$ 0 のいずれか一項記載の空気入りタイヤ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

この発明は、例えば石等の大きな突起物をトレッド部踏面で踏みしめることによってトレッド部に対し部分的に大きな突起入力があった場合にも、かかる突起入力がカーカスプライのコードに伝達するのを有効に抑制することができ、耐久性に優れた空気入りタイヤ、特に偏平率が70%以下であり、トラックやバス、運送車両等の重荷重車両に装着される重荷重用ラジアルタイヤに関する。

[0002]

【従来の技術】

空気入りタイヤ、例えば重荷重用ラジアルタイヤは、カーカスのクラウン部外周側に配置されるベルトのコードが、タイヤ赤道面に対し10~30°の角度で延在し、かつタイヤ赤道面を挟んで互いに交差するように積層してなる少なくとも2枚のベルト層からなる交差ベルトと、この交差ベルトとカーカスとの間に位置し、タイヤ赤道面に対し40~70°の角度で延在する1枚の傾斜ベルト層と、交差ベルトのタイヤ径方向外側に位置し、コードがタイヤ赤道面に対し10~30°の角度で延在し、かつ交差ベルトを構成する外側ベルト層のコードの延在方向と同方向に延在する1枚の傾斜ベルト層の計4枚のベルト層で構成したものが知られている。

[0003]

また、重荷重用タイヤは、近年、車両の低床化や、従来複輪であった駆動軸またはトレーラー軸を単輪にすることへの要求が高まるに伴って、偏平化する傾向



[0004]

ところで、近年の市場の輸送効率向上の要求から、車両には一層の高速化と積 載荷重の増大が求められており、これに起因してタイヤでは特にカーカスの耐久 性が問題となっていた。

[0005]

ベルトの耐久性を向上させるため、例えば特許文献1には、非伸張性金属補強素子を実質的にラジアル配列した付加プライをベルト層間に有するタイヤが記載されている。しかし、このタイヤは補強ベルトをベルト間に配置するため、カーカスの補強効果が不十分であった。また、特許文献2には、ベルト層のうちタイヤ径方向で最も内側に位置するベルト層がトレッド中央部域を除いて分割配置したスプリット構造であり、ラジアル方向のコードを埋設してなる補強層をこれらベルト層のタイヤ径方向内側でカーカスに沿って配設したタイヤが記載されている。しかし、このタイヤでは、突起入力時に最も変形が激しいタイヤ赤道面付近の強化が行われていないため、耐久性が不十分であった。特許文献3には、カーカスとベルトの間に、タイヤ周方向に対し50~90°の角度で延在するコードからなる幅方向強化層をショルダー部とタイヤ赤道面との間に配設したタイヤが記載されている。しかし、このタイヤは耐久性の向上ではなく、操縦安定性の向上を目的としており、突起入力時に最も変形が激しいタイヤ赤道面付近の補強が行われていないため、耐久性が不十分であった。

[0006]

しかし、タイヤは、石等の大きな突起物が散在する未舗装路面を走行する場合も想定され、かかる場合には、トレッド部踏面で突起物を踏みしめることもある。かかる場合には、トレッド部に対し部分的に大きな突起入力が作用することになる。タイヤが上述したベルト構造を持つ重荷重用タイヤであると、前記突起入力がカーカスにまで伝達しやすく、プライコードの破断が生じやすい。

[0007]

【特許文献1】

特表2002-514538号明細書

【特許文献2】

特開平4-356203号明細書

【特許文献3】

特開2002-192910号明細書

[0008]

【発明が解決しようとする課題】

したがって、この発明の目的は、例えば石等の大きな突起物をトレッド部踏面で踏みしめることによってトレッド部に対し部分的に大きな突起入力があった場合にも、かかる突起入力がカーカスプライのコードに伝達するのを有効に抑制することができ、耐久性に優れた空気入りタイヤ、特に偏平率が70%以下であり、トラックやバス、運送車両等の重荷重車両に装着される重荷重用ラジアルタイヤを提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するため、この発明は、トロイド状に延びる少なくとも1枚のプライからなるカーカスと、該カーカスのクラウン部外周側に位置し、コードをゴム被覆してなる少なくとも1枚のベルト層からなる主ベルトとを具える空気入りタイヤにおいて、カーカスと主ベルトとの間に、実質上ラジアル配列した、初期伸びが0.2%以上のコードをゴム被覆してなる少なくとも1層の補強ベルトを配設することを特徴とする空気入りタイヤである。ここで、コードの「実質上ラジアル配列」とは、具体的にはタイヤ赤道面に対し90°±20°の角度の範囲で配列することを意味し、「初期伸び」とは、補強ベルトを構成するコード層のゴム付きコードを製品タイヤから取り出し、かかるコードを試験片として引張り試験を行った際に得られる荷重(縦軸)ー伸び(横軸)特性曲線にて、破断荷重の30%および70%の荷重点を通る直線が横軸と交差する点の伸びの値を意味する。

[0010]

また、補強ベルトの幅がトレッド幅の35%以上で主ベルトの最大幅以下の範囲にあることが好ましい。

[0011]

さらに、主ベルトの最大幅がタイヤの断面幅の50~95%の範囲にあることが好ましい。

[0012].

さらにまた、主ベルトが、実質上周方向に沿って延びるコードを埋設した少なくとも1枚の周方向ベルト層を有することが好ましい。

[0013]

加えて、周方向ベルト層のコードが、波状またはジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延在することが好ましい。

[0014]

また、主ベルトが、タイヤ赤道面に対し5~70°の角度で延在するコードを 埋設した少なくとも1枚の傾斜ベルト層を有することが好ましい。

[0015]

さらに、主ベルトが、少なくとも2枚の傾斜ベルト層を有し、これらの傾斜ベルト層のうち、隣接する少なくとも2枚の傾斜ベルト層は、コードがタイヤ赤道面を挟んで互いに交差する交差ベルトであることが好ましい。

[0016]

さらにまた、交差ベルトを構成する傾斜ベルト層は、それぞれタイヤ赤道面に対し10~40°の角度で延在するコードを持つことが好ましい。

[0017]

加えて、タイヤの断面幅が300mm以上であることが好ましい。

[0018]

加えてまた、偏平率が70%以下の重荷重用ラジアルタイヤであることが好ましい。


[0019]

また、補強ベルトを構成する補強素子は有機繊維であることが好ましい。

[0020]

さらに、補強ベルトを構成する補強素子はスチールであることが好ましい。

[0021]



以下、図面を参照しつつ、この発明の実施の形態を説明する。図1は、この発明に従う代表的な空気入りタイヤ(以下、「タイヤ」という。)の要部を示したものである。


[0022]

図1に示すタイヤ1は、少なくとも1対のビードコア(図示せず)間にわたってトロイド状に延びる少なくとも1枚のプライ、図1では1枚のプライからなるカーカス2と、カーカス2のクラウン部3外周側に位置し、コードをゴム被覆してなる少なくとも1枚、図1では4枚のベルト層からなる主ベルト4とを具える。そしてこの発明の構成上の主な特徴は、カーカス2と主ベルト4との間に、実質上ラジアル配列した、初期伸びが0.2%以上のコードをゴム被覆してなる少なくとも1層のコード層、図1では1層のコード層からなる補強ベルト5を配設することにある。

[0023]

以下、この発明が上記構成を採用するに至った経緯を作用とともに説明する。 発明者らは、タイヤ 1 が突起物を踏んだ際の変形挙動を簡易に再現するため、 先端が半球状のプランジャーヘッドをタイヤのトレッド部の幅方向中央位置から 速度 5 0 mm/minで押し込んでいき、タイヤが破壊したときのストロークと 押込み力から算出したエネルギー値の大きさから耐久性を評価する、いわゆるプランジャー性能に関して鋭意研究を重ねた結果、偏平率が 8 0 ~ 9 0 %である汎用サイズのタイヤに比べて、偏平率が 7 0 %以下である偏平サイズのタイヤでは、トレッド部 6 に突起物による入力を受けたときに、タイヤ周方向の曲げ変形よりもタイヤ幅方向の曲げ変形が大きく、その傾向はトレッド幅Wtが広いタイヤほど顕著であるという知見を得た。この理由は、偏平タイヤにおいては、内圧適用時の径拡張力の作用によってタイヤ周方向張力が、タイヤ幅方向限力よりも大きくなるため、周方向ベルト層を配設するなどによってタイヤ周方向剛性をタイヤ幅方向剛性よりも高く設定する結果、トレッド部 6 に突起物による入力を受けたときに、トレッド部 6 がタイヤ周方向に曲がりにくく、タイヤ幅方向に曲がりやすくなっているためと考えられる。また、トレッド幅Wtが大きい偏平タイヤ

7/



[0024]

ここで、プランジャー性能は、図2に示すように、押込みカーストローク線図で囲まれる三角形の面積であるエネルギーとして定量化される。したがって、プランジャー性能を向上させるには、タイヤ破壊に至るまでの最大押込み力と最大ストロークの少なくとも一方を大きくして、前記面積を増加させればよい。

[0025]

プランジャー性能を評価するための試験を段階的に考えると、トレッド部に突起が押し込まれるに従い、徐々にカーカスとベルトからなるタイヤ補強層に入力が加わり、曲げの最外側のカーカス層が最大の引張り入力となり、突起直下のカーカスのコードが破断強度に達した時点でコードが破断し、それが外層のタイヤ補強層に伝播して全層の破断に至ると推定される。

[0026]

プランジャー性能を向上させる手段としては、例えばカーカス2を構成するプライのコード打込み本数を増やす等によってカーカスプライの強力を向上させる方法が有用であるが、プライのコード打込み本数を増加させると、タイヤ重量の増加を招く上、コードの配設間隔が狭くなり、カーカス2の折返し端位置でのセパレーションの発生が生じやすく、通常折返し端が位置するビード部での耐久性が低下することから好ましくない。



そこで、発明者らは、カーカスの構成はそのままにし、カーカス2と主ベルト4との間に幅方向剛性を高める幅方向ベルトを配設すればよいと考えた。さらに、初期伸びを有するコードで幅方向ベルトを構成すれば、通常の非伸縮性コードで構成した場合に比べてストロークが大きくなることを見出した。このため、この発明では、初期伸びが0.2%以上であるコードを用いて幅方向ベルトを構成することにより最大ストロークを大きくし、結果としてプランジャー性能を向上させることを想到し、この発明を完成させるに至ったのである。

[0028]


補強ベルトのコードの初期伸びは、0.2%以上である必要がある。補強ベルトのコードの初期伸びが0.2%未満では、突起物を包み込むように補強ベルトが幅方向に十分に曲げ変形できず、最大ストロークを十分に増加させることができず、プランジャー性能の向上が得られないからである。なお、突起入力によるカーカスプライコードの破断をより一層抑制する必要がある場合には、補強ベルトのコードの初期伸びは、0.7%以上であることが好ましい。初期伸びが大きいコードを用いるほど、最大ストロークが増加して、プランジャー性能の向上が期待できるからである。補強素子に初期伸びを付与する手段としては、特に限定しないが、例えば補強素子を波状またはジグザグ状に屈曲しながら配設する方法や、コードの撚り構造を変更する方法等が挙げられる。補強ベルトの補強素子は、コードの他、モノフィラメントも含む。

[0029]

また、補強ベルト5の幅Wrがトレッド幅Wtの35%以上で主ベルト4の最大幅Wb以下の範囲にあることが好ましい。補強ベルト5の幅Wrがトレッド幅Wtの35%未満の場合には、突起入力時に最も変形が激しいタイヤ赤道面付近の補強が不十分となりプライコードの破断を有効に抑制できないからであり、主ベルト4の最大幅Wbを超える場合には補強効果がほぼ一定となりタイヤ重量のみが増大するからである。

[0030]

さらに、主ベルト4の最大幅Wbがタイヤの断面幅Wsの50~90%の範囲



[0031]

さらにまた、主ベルト4が、実質上周方向に沿って延びるコードを埋設した少なくとも1枚(図1では2枚)の周方向ベルト層7a、7bを含むことが好ましい。実質上周方向に沿ってコードを埋設することにより、内圧適用により発生するトレッド部6のタイヤ径方向外側への径成長が抑制され、主ベルト4の走行耐久性が向上するからである。

[0032]


加えて、周方向ベルト層7a、7bのコードが、波状またはジグザグ状に屈曲しながらタイヤ周方向に沿って延在することが好ましい。波状またはジグザグ状に屈曲することで、加硫時の伸びが容易に得られるので、製造上有利だからである。

[0033]

加えて、主ベルト4が、タイヤ赤道面Sに対し5~70°の角度で延在するコードを埋設した少なくとも1枚、図1では2枚の傾斜ベルト層8a、8bを含むことが好ましい。タイヤは横力を発生させることでコーナリングを行うが、この横力を得るためには、面内せん断剛性を確保する必要がある。主ベルト4が、タイヤ赤道面Sに対し5~70°の角度で延在するコードを埋設した傾斜ベルト8a、8bを含むことで、この面内せん断剛性を確保できるからである。

[0034]

また、主ベルト4が、少なくとも2枚、図1では2枚の傾斜ベルト層8a、8bを有し、これらの傾斜ベルト層8a、8bのうち、隣接する少なくとも2枚の傾斜ベルト層8a、8bは、コードがタイヤ赤道面Sを挟んで互いに交差する交差ベルトであることが好ましく、特に、交差ベルトを構成する傾斜ベルト層8a



[0035]

さらに、この発明は断面幅Wsが300mm以上のタイヤに好適に用いることができる。かかる断面幅を有するタイヤはサイドウォール間の距離が長くなり、突起入力をフラットな形状のトレッド部6のみで支えるため、特にカーカス2のクラウン部3での変形が大きくカーカス2の破断を起こしやすいが、上記のような構造を採用することにより、かかる変形を抑制してプランジャー性能を向上させることができるからである。

[0036]

さらに、偏平率が70%以下の重荷重用ラジアルタイヤであることが好ましい。偏平率の低いタイヤほどプランジャー性能の低下が顕著だからである。

[0037]

また、補強素子の材質は、例えばアラミド繊維、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエチレンテレフタレート(PET)等の有機繊維、又はスチール等のディップ処理によりゴムとの接着を行うことができるものであればよい。特に複数回リキャップを行う更生タイヤの場合のように、ベルトの耐久性が一層要求される場合には、強力が高く、曲げ剛性が低い有機繊維を用いることが好ましい。有機繊維を用いれば、補強素子端での剛性段差が小さくなり、荷重負荷時の変形に容易に追従することで端部からのセパレーションが発生しにくくなる。また、曲げ剛性を特に高くする必要がある場合にはスチールを用いることが好ましい。

[0038]

なお、上述したところは、この発明の実施形態の一例を示したにすぎず、請求 の範囲において種々の変更を加えることができる。例えば、図1では、主ベルト 4を構成するベルト層の配設順序を、タイヤ径方向内側から見て、周方向ベルト 層7a、7b、傾斜ベルト層8a、8bの順に配設しているが、配設順序はこれに限定されず、例えば傾斜ベルト8a、8bを周方向ベルト層7a、7bのタイヤ径方向内側に配設してもよい。また、図3に示すように、1層の周方向ベルト層を、交差ベルトを構成する傾斜ベルト層8a、8bの間に配設してもよい。さらに、周方向ベルト7の幅が傾斜ベルト層8a、8bの幅より小さくてもよい。

[0039]

【実施例】

次に、この発明に従う空気入りタイヤを試作し、性能評価を行ったので、以下に説明する。

[0040]

実施例 $1\sim 4$ のタイヤは、タイヤサイズが275/70R22.5であり、実施例 $5\sim 11$ のタイヤは、タイヤサイズが435/45R22.5であり、実施例12のタイヤは、タイヤサイズが285/60R22.5であり、かつそれぞれ表 $1\sim 5$ に示す諸元を有する。表中、「1B」はタイヤ径方向最内側のベルト層であり、「2B」~「4B」は順に「1B」のタイヤ径方向外側に位置するベルト層を意味する。「R」および「L」は、タイヤ赤道面に対するベルト層を構成する補強素子の傾斜角が、図4で見て右上がりおよび左上がりを意味し、「 90° 」の時にはタイヤ幅方向に沿っていることを意味する。

[0041]

比較のため、タイヤサイズが実施例1~4と同じであり、表1に示す諸元を有し、補強ベルトのタイヤ赤道に対する傾斜角が80°であるものの、補強素子の初期伸びが零であるタイヤ(比較例1)、タイヤサイズが実施例1~4と同じであり、表1に示す諸元を有し、補強素子の初期伸びが0.2%であるものの補強ベルトのタイヤ赤道に対する傾斜角が60°であるタイヤ(比較例2)、タイヤサイズ、主ベルト及び補強ベルトが実施例1と同じであり、表1に示す諸元を有すものの、補強ベルトの配設位置が4Bのタイヤ径方向外側であるタイヤ(比較例3)、タイヤサイズ、主ベルト及び補強ベルトが実施例1と同じであり、表1に示す諸元を有すものの、補強ベルトの配設位置が主ベルトを構成するベルト層のうちタイヤ径方向最内側のベルト層(1B)とこれに隣接するベルト層(2B

) の間であるタイヤ(比較例4)、タイヤサイズが実施例5~8と同じであり、 表2に示す諸元を有し、補強ベルトのタイヤ赤道に対する傾斜角が80°である ものの、補強素子の初期伸びが零であるタイヤ(比較例5)、タイヤサイズが実 施例9と同じであり、表3に示す諸元を有し、補強ベルトのタイヤ赤道に対する 傾斜角が80°であるものの、補強素子の初期伸びが零であるタイヤ(比較例6)、タイヤサイズが実施例10及び11と同じであり、表4に示す諳元を有する ものの、補強ベルトを有しないタイヤ(比較例 7)、タイヤサイズが実施例 1 0 及び11と同じであり、表4に示す諸元を有し、補強ベルトのタイヤ赤道に対す る傾斜角が90°であるものの、補強素子の初期伸びが零であるタイヤ(比較例 8)、タイヤサイズが実施例10と同じであり、表4に示す諸元を有し、補強素 子の初期伸びが 0. 7であるものの、補強ベルトのタイヤ赤道に対する傾斜角が 60°であるタイヤ(比較例9)、タイヤサイズ、主ベルト及び補強ベルトが実 施例10と同じであり、表4に示す諸元を有すものの、補強ベルトの配設位置が 4 Bのタイヤ径方向外側であるタイヤ(比較例 1 0)、タイヤサイズ、主ベルト 及び補強ベルトが実施例10と同じであり、表4に示す諸元を有すものの、補強 ベルトの配設位置が主ベルトを構成するベルト層のうちタイヤ径方向内側から数 えて2番目のベルト層(2B)と3番目のベルト層(3B)の間であるタイヤ(比較例11)、タイヤサイズが実施例12と同じであり、表5に示す諸元を有す るものの、補強素子の初期伸びが零であるタイヤ(比較例12)についても併せ て試作した。

[0042]

(突起入力耐久性)

突起入力耐久性は、前記各供試タイヤをJATMAで定める標準リムに組み付けてタイヤ車輪とし、空気圧900 k P a (相対圧)を適用し、 $\phi38$ mmの半円球形状の突起物を50 mm/minの速さでタイヤトレッドのクラウン部に押し付け、破壊までに要するストロークと押付け力を測定し、図2 に示すようにして、押込みカーストローク線図で囲まれる三角形の面積であるエネルギーを求め、このエネルギー値によって評価した。この評価結果を表 $1\sim5$ に示す。

[0043]

(走行耐久性)

走行耐久性は、前記各供試タイヤをJATMAで定める標準リムに組み付けてタイヤ車輪とし、空気圧900 k P a (相対圧)を適用した状態で1 ヶ月放置した後、表1 ~5 に示すタイヤ負荷荷重、走行速度60 k m / h の条件下でドラム試験機上を走行させ、ベルト故障が発生するまでの走行距離を測定し、この測定値によって評価した。この評価結果を表1 ~5 に示す。

[0044]

なお、表1中の評価結果は比較例1の評価結果を、表2中の評価結果は比較例5の評価結果を、表3中の評価結果は比較例6の評価結果を、表4中の評価結果は比較例7の評価結果を、及び表5中の評価結果は比較例12の評価結果をそれぞれ100としたときの指数比で示してあり、数値が大きいほど優れている。

[0045]

【表1】

	1	217774: 2/5/1	0R22. 5	1471X: 8.25	25×22.5 タイヤ自荷荷雷·47kN	当価荷置・47kN			
	ŀ	比較例1	比較例2	比較例3	比較例4	突施例1	軍権國2	明を含み	安佐風
	48	(傾斜~、小層 (L16°)	傾斜水、小層 (L16°)	傾斜、小屬 (L16°)	傾斜~.IN層 (L16°)	傾斜、小層(115°)	傾斜小小層	協会が下層	# New H
	スライ B B	交 ((C16) ((L16)	§ 交 傾斜v.ル層 ペ (L16°)	交 (L16。) (L16。)	交 (旧16。) (L16。)	交 傾斜v.ipl	交 (優給~, 小層 (116°)	文 (傾斜べ) い層 (116°)	傾斜で小園
#H *	華 記 2B	ル 傾斜ベル層 3 ト (R16°)	3 ル 傾斜v.小層 ト (R16°)		ル 傾斜ベル層 ト (R16°)	ル (協称、) 小層 ト (R16°)	意		
⇒ ∠	- H	傾斜~小層 3 (R50°)	傾斜へい層 (R50°)	傾斜~'I小層 (R50°)	傾斜~`IN層 (R50°)	傾斜~W層 (R50°)	傾斜小,IM層 (R50°)	1	(元)
`	× 4	_	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	90mm	ן מוא) -
	1 3 B	3 190mm	190mm	190mm	190mm	190mm	190mm	190mm	90mm
	12日	3 210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	210mm	190mm
	1B	3 185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	185mm	910
	傾斜角度	₹ R80°	R60°	R80°	R80°	RBO°	R80°	DRO	Elono.
	ベルト値	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150mm	150
	1—广材質	質 スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	スチール	7. 4 —II.	130mm 7 4 – 1
ルトコー	コード初期 伸び(%)	0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	1.5	07
HETT	配設位置	置、ベル~カーカス間	ベル~カーカス間	48外側	18~28間	へ、小一九一九ス間	ヘルト~カーカス間	へ。よった日	98 t 4 T 10.V
1—F.0	ードの配設状態	: 版 図4	图4	図		X		HIVI II IN	(B)\/('')//(B)
部 留 資	突起入力 耐久性	100	101	75	06	108	113	116	C점 - 105
	走行耐久性	(世 100	100	901	92	901	100	100	100
								2	3

[0046]

【表2】

		7 7 7	217774X: 435/45R22.5		リムサイズ: 14,00×22 5 なんかも 括辞 B. 2.41.N	これな人を包括柱の	班.7.41.81
			比較例5	5脚蝦高	中体间点		H. / +KIV
			_	本	米層別の	夹胎例7	天施例8
		4B	被 を (L50。)	※ (L50°)	X 極斜ベルト層 は (L50°)	数(複数ペルト層)(この))	数(複鈴ベルト層)
	スプト権治	38	ル 傾斜ベルト層ト (R50°)	ル 複解ベルト層 ト (R50°)			意
- * #		2B	周方向ベルト層(0°)	周方向ペルト語(0°)	周方向ベルト層(0°)	上下。	西大向ベルト語 (Co.)
73/21		18	周方向ベルト暦 (0°)	周方向ペルト暦 (0°)	周方向ベルト層(0°)	周方向ベルト語(0°)	周方向ベルト階(0°)
		4B	200mm	200mm	200mm	200mm	140mm
	よって高	38	230mm	230mm	230mm	230mm	400шш
		28	330mm	330mm	330mm	330mm	300mm
		18	330mm	330mm	330mm	330mm	-002
	傾斜角度		R80°	R80°	RRU	0000	economic services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services and the services and the services are services ar
	ペルト語		190mm	190mm	190mm	780	USA USA
補強ベルトコード材質	コード材質		スチール	スチール	スチール	130mm	220mm
	コード初期伸び	(%) (%)	0	00	0.7	W_ (V	ムナール
	配數位置		ヘルト~カーカス間	へ、ルトーカス配	A. I. Land 42 PM	C.1	0.7
Д—Ц	コードの配設状態		9	第6 第6	Wie Weise	へルト~ガーガス間	ヘルト~カーカス間
題	突起入力耐久性	久性	100	110	118	120	Q X
	走行耐久性		100	100	601	27	0110
						3	3

[0047]

【表3】

タイヤサイズ: 435/45R22. 5 リムサイズ: 14. 00×22. 5 タイヤ負荷荷重:74kN

	17 E. / TIN		·			
			比較例6	実施例9		
		4B	無し	無し		
	ベルト構造	3B	傾斜ベルト層 (L45°)	傾斜ベルト暦 (L45°)		
	1701 TAKE	2B	周方向ベルト層 (O°)	周方向ベルト層 (O°)		
主ベルト		1B	周方向ベルト層 (O°)	周方向ベルト層 (O°)		
1		4B				
	ベルト幅	3B	400mm	400mm		
•	・ソンパー収置	2B	300mm	300mm		
		1B	300mm	300mm		
	傾斜角度		R80°	R80°		
	ベルト幅		220mm	220mm		
補強ベルト	コード材質		スチール	スチール		
·	コード初期伸	び(%)	0	0.7		
	配設位置		ヘルト~カーカス間	ヘブルト~カーカス間		
コード	の配設状態		図7	図7		
E	突起入力耐久	く性	100	117		
結果	走行耐久性		100	100		

[0048]

【表4】

•	,				.,					<u> </u>							
	田林园11	交優的ペルト層		画方	周方向ベルト層(0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	1.70°	200mm	おおいしん	0.7	へ、小ト~カーカス間	S S	150	100
	砂装鱼10	交(仮約ベルト層)(ここ)。	氯	周方向ペルト層(0°)	周方向ベルト層 (0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	,06	200mm	アルミン物料	0.7	へ、小一十九八間	⊠ Ø6	160	100
.74kN	上較例11	交 傾斜ベルト層 (152°)	<u> </u>	周方向ベルト層 (0°)	周方向ペルト層 (0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	06	200mm	アラミド繊維	0.7	18~28間	98	115	100
5 タイヤ色荷荷番・フΔLN		交 (傾斜ベルト層 (L52°)	ヘルト	周方向ベルト層 (0°)	周方向ベルト層 (0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	°06	200mm	アラミド繊維	0.7	4B外側	图6	107	100
リムサイズ: 14,00×22	比較例9	交 ((L52。)	ル 傾斜ベルト層 ト (R52°)	周方向ベルト層 (0°)	周方向ペルト層 (0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	_097	200mm	アラミド繊維	7.0	ベルト~カーカス間	X 6	110	100
/45R22. 5	比較例8	交 横斜ベルト層 え (L52°)	ル 傾斜ベルト層 ト (R52°)	周方向ベルト層 (0゜)	周方向ベルト層 (0°)	200mm	370mm	300mm	300mm	90°	200mm	スチール	0	ベルト~カーカス間	S E	180	85
	比較例7	交 (4,52°) (1,52°)	ル (傾斜ベルト層 ト (R52°)	周方向ベルト層 (0°)	周方向ベルト層 (0゜)	200mm	370mm	300mm	300mm		1	•	1	J	88	100	100
9144		48	× ≒ +	構 造	£ 13	ر A B	JL 3B	h 幅 2B	18	傾斜角度	ストー語	コード材質	コード初期 伸び(%)	配設位置	一ドの配設状態	突起入力 耐久性	走行耐久性
				#I Y	ゔヽ					補強ベルト 領人 プロ伸配					J—F.	田田 田田	

[0049]

【表5】

タイヤサイズ: 285/60R22.5 リムサイズ: 9.00×22.5

タイヤ負荷荷重: 47kN

7 1 34 17	何里:4/KN					
			比較例12	実施例12		
		4B	無し	無し		
	ベルト構造	3B	傾斜ベルト 層 (L52°)	傾斜ベルト 層 (L52°)		
e .u .	1701 1700	2B	周方向ベルト 層 (O°)	周方向ベルト層 (O°)		
主ベルト		18	周方向ベルト 層 (O°)	周方向ベルト層 (0°)		
		4B	_	_		
ļ ·	ベルト幅	3B	250mm	250mm		
ļ.	・ソレロツ田	2B	200mm	200mm		
		1B	200mm	200mm		
	傾斜角度		90°	90°		
	ベルト幅		180mm	180mm		
補強ベルト	コード材質		スチール	スチール		
	コード初期伸	び(%)	0	0.7		
	配設位置		ヘールト~カーカス間	ベルト~カーカス間		
コード	の配設状態		図7	図7		
評価	突起入力耐久	八性	100	111 -		
結果	走行耐久性		100	100		

[0050]

表1~5に示す結果から、実施例1~4のタイヤは比較例1~4のタイヤより、実施例5~8のタイヤは比較例5のタイヤより、実施例9のタイヤは比較例6のタイヤより、実施例10及び11のタイヤは比較例7~11のタイヤより、実施例12のタイヤは比較例12のタイヤより、それぞれ走行耐久性は維持しながら突起入力耐久性に優れている。また、実施例10及び11のタイヤは比較例8のタイヤより、突起入力耐久性では劣るものの、走行耐久性には優れており、総合的な耐久性に優れているといえる。

[0051]

【発明の効果】

この発明により、例えば小石や釘等のような突起物をトレッド部踏面で踏みしめることによってトレッド部に対し部分的に大きな突起入力があった場合にも、かかる突起入力がカーカスプライのコードに伝達するのを有効に抑制することができ、耐久性に優れた空気入りタイヤ、特に偏平率が70%以下であり、トラックやバス、運送車両等の重荷重車両に装着される重荷重用ラジアルタイヤを提供することが可能となった。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 この発明に従う空気入りタイヤの要部の幅方向断面図である。
- 【図2】 プランジャー性能を表す、押込み力ーストローク線図である。
- 【図3】 この発明に従う他の空気入りタイヤの要部の幅方向断面図である。
- 【図4】 主ベルト及び補助ベルトのコードの配設状態を示す図である。
- 【図5】 主ベルト及び補助ベルトのコードの配設状態を示す図である。
- 【図6】 主ベルト及び補助ベルトのコードの配設状態を示す図である。
- 【図7】 主ベルト及び補助ベルトのコードの配設状態を示す図である。
- 【図8】 主ベルトのコードの配設状態を示す図である。


【符号の説明】

- 1 タイヤ
- 2 カーカス
- 3 クラウン部
- 4 主ベルト
- 5 補強ベルト
- 6 トレッド部
- 7、7a、7b 周方向ベルト層
- 8 a 、 8 b 傾斜ベルト層
- S タイヤ赤道面
- Wb 主ベルトの最大幅
- Wr 補強ベルト幅

W t トレッド幅


出証特2003-3059237






図面

図1]




【図2】











【図4】






【図5】




【図6】






【図7】



【図8】





【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 トレッド部に対し部分的に大きな突起入力があった場合にも、かかる 突起入力がカーカスプライのコードに伝達するのを有効に抑制することができ、 耐久性に優れた空気入りタイヤを提供する。

【解決手段】 空気入りタイヤ1は、トロイド状に延びる少なくとも1枚のプライからなるカーカス2と、カーカス2のクラウン部3外周側に位置し、コードをゴム被覆してなる少なくとも1枚のベルト層からなる主ベルト4とを具える。カーカス2と主ベルト4との間に、実質上ラジアル配列した、初期伸びが0.2%以上の補強素子をゴム被覆してなる少なくとも1層のコード層からなる補強ベルト5を配設する。

【選択図】

図 1





認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-066699

受付番号 50300403013

書類名 特許願

担当官 第六担当上席 0095

作成日 平成15年 3月17日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000005278

【住所又は居所】 東京都中央区京橋1丁目10番1号

【氏名又は名称】 株式会社ブリヂストン

【代理人】

申請人

【識別番号】 100072051

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3-2-4 霞山ビル7階

【氏名又は名称】 杉村 興作



特願2003-066699

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[000005278]

1. 変更年月日 [変更理由]

氏 名

1990年 8月27日

更理由] 新規登録 住 所 東京都中

東京都中央区京橋1丁目10番1号

株式会社ブリヂストン